

# eurocol

# 160

the strong connection

## EUROMIX TURF PRO

2-К клей для искусственной травы. Высокопрочный, устойчивый против погодных воздействий двухкомпонентный полиуретановый клей для приклеивания искусственных газонов в области шва и разметки игрового поля на Ленту для швов 849U / 842F внутри и снаружи помещений.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Компонент А: полиол, наполнитель, добавки. Компонент Б: дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи
Цвет	Компонент А: зеленый, Компонент Б: коричневый
Консистенция	Компонент А: пастообразная, Компонент Б: жидкая

- устойчивая форма клеевого рифа
- более низкий расход по сравнению с аналогами
- устойчив против различных погодных воздействий
- эластичная клеевая пленка
- не содержит растворителей
- зеленого цвета
- пригоден для работы во влажных погодных условиях
- легко наносится в течение всего времени для укладки
- пригоден для работы при низких температурах до +5°C

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 270 г/п.м. при ширине ленты 30 см
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C
Плотность	Ок. 1,5 г/см <sup>3</sup>

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Для приклеивания искусственных газонов в области шва
- Маркировки игрового поля на ленту для швов из полиэстера внутри и снаружи помещений

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
Инструмент	Зубчатый шпатель, ВЗ-В11 (ТКВ) в зависимости от подложки покрытия
Соотношение для смешивания	100 весовых частей Компонента А : 15 весовых частей Компонента Б
Рабочее время	Ок. 60 мин. при температуре +20 оС
Время высыхания	Ок. 12 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%
Срок хранения	18 месяцев
Очиститель	Живичный скипидар (для незатвердевшего продукта)

### 160 EUROMIX TURF PRO

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



<b>Температура применения</b>	Минимальная температура пола + 2 °С, рекомендуемая 15 - 25 °С, относительная влажность 30 - 90 %, рекомендуемая <65%.
<b>Морозостойкость</b>	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°С

\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

#### Основание:

В качестве основания подходят различные поверхности, способные нести нагрузку, водоотводящие и пригодные для оборудования спортивных площадок. Необходимо обеспечить безупречное состояние основания. Поверхность должна соответствовать требованиям по прочности и твердости. Приклеивание производится на сухую ленту для швов Eurocol, в зависимости от предполагаемого вида спортивной нагрузки.

#### Инструкция по применению:

- Клей и отвердитель тщательно смешать вручную или с помощью дрели с насадкой до образования однородного цвета смеси, особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне ёмкости. Во избежание неправильного смешивания следует перелить клей во вторую чистую ёмкость и еще раз хорошо перемешать.
- Следует замешивать только то количество клея, которое может быть израсходовано за время жизнеспособности готовой смеси. Это время зависит от температуры окружающей среды, т.е. при высоких температурах оно сокращается, а при низких - увеличивается.
- Покрытие разложить, подрезать в области шва, и одну половину скрутить или откинуть. Клей наносится на Ленту для швов из полиэстера (849U, 842F) в количестве, которое зависит от изначной структуры покрытия.
- Укладка покрытия может быть произведена сразу же после нанесения клея в течение времени для укладки. Указанное нормативное время для укладки (ок. 60 минут) зависит от температуры окружающей среды, влажности воздуха и температуры основания. Приведенные показатели действительны для нормального климата (t +23°C, относительная влажность воздуха 65%) и свежей клеевой смеси. Если покрытие уложить слишком поздно, то результатом этого может быть неполное смачивание покрытия клеем и, следовательно, недостаточно прочное приклеивание.
- Затем покрытие тщательно притереть или прикатать валиком. Повторно следует прикатать покрытие через 20 мин. и через 40 мин.
- Таким же образом приклеивается покрытие в области маркировки игрового поля.

#### Дополнительная информация

Оптимальные условия для укладки покрытия: температура окружающей среды, клея, основания и покрытия находится в пределах от 15°C до 35°C и относительная влажность воздуха не превышает 90%.

При более низких температурах ухудшается растекаемость клея и существенно увеличивается время его затвердевания. При более высокой температуре клей становится жидким и хуже формирует клеевой риф, что может привести к увеличению его расхода. Более высокие температуры ускоряют реакцию клея и отвердителя, в связи с чем сокращается время использования готовой смеси.

- Избегать проведения работ по приклеиванию во время дождя. Можно приклеивать влажные материалы на влажное основание, однако они ни в коем случае не должны быть совершенно мокрыми. Однако мы рекомендуем наносить клей на сухую ленту для швов.
- Загрязненные клеем покрытия, инструменты и приборы до затвердевания очищаются растворителем. Затвердевшие остатки клея удаляются только механическим путем.
- Отвердитель PU чувствителен к влаге и холоду и должен храниться в плотно закрытой упаковке в сухом помещении при температуре выше 5°C.
- При работе с клеем желательно использовать защитные перчатки, так как реакционные компоненты проникают глубоко в поры кожи и их сложно удалить.
- Продукт содержит опасные вещества, соблюдайте инструкции паспорта безопасности!
- Не смешивать с другими продуктами, за исключением тех, которые специально для этого предназначены. Вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки.

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

## УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
160	Turf Adhesive	Комби упаковка 13,8 кг нетто		

**160 EUROMIX TURF PRO**

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com  
 Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com  
 Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

