

eurocol

833

the strong connection



EUROFINISH SPORT DUO

2-К водно-дисперсионный полиуретановый лак.
Высококачественный двухкомпонентный водно-дисперсионный полиуретановый лак. Предназначен для защиты всех стандартных типов паркета, паркетных полов, древесины и натурального линолеума в помещениях спортивных и многофункциональных залов. Степень блеска - матовый. Чрезвычайно стойкий к истиранию, с высокой устойчивостью к воздействию химических веществ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Компонент А: полиуретановая дисперсия. Компонент Б: полиизоцианат
Цвет	Компонент А: белый, Компонент Б: бесцветный
Консистенция	Низковязкая.

отвечает требованиям противоскольжения для покрытий полов в спортивных сооружениях в соответствии с DIN 18032, директивой ÖISS, СНиП 2.03.13-88

- предназначен для объектов с особо интенсивными нагрузками
- грунтовочный и финишный лак в одном продукте**
- матовый

GISCODE W2/DD+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	Ок. 100 - 120 мл/м ² на слой - валик.
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Нет
Пешие нагрузки	Через 24 часа при температуре 18 - 20 °С и влажности 65%.
Плотность	Компонент А: ок. 1,04 г/см ³
Плотность	Компонент Б: ок. 1,06 г/см.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для защиты полов спортивных и многофункциональных залов, в отношении которых предъявляются требования трения/скольжения:

- всех стандартных типов паркета, паркетных полов, древесины
- натурального линолеума без полиуретановой или UV-защиты

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В оригинальной невскрытой упаковке, в сухом месте, при 5-25 °С.
Инструмент	Валик из микроволокна

833 EUROFINISH SPORT DUO

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



Соотношение для смешивания	10 весовых частей Компонента А : 0,6 весовых частей Компонента Б.
Рабочее время	Ок. 1,5 часа при температуре 18 - 20 °С и влажности 65%.
Время высыхания	Ок. 7 дней при температуре 18 - 20 °С и влажности 65%.
Время высыхания	Ок. 4 – 5 часов - 1 слой при нанесении валиком при температуре 18 - 20 °С и влажности 65%.
Срок хранения	12 месяцев в оригинальной упаковке. Вскрытую упаковку закрыть и использовать как можно скорее.
Очиститель	Вода (для незатвердевшего лака).
Морозостойкость	Нет

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

Поверхность, предназначенная для обработки, должна быть чистой, сухой, не иметь остатков масел, восков, силикона и других слоев, снижающих адгезию.

Паркет: Щели предварительно зашпаклевать. Нанести один слой грунтовочного материала. В качестве альтернативы, в ряде случаев, лак может быть использован в качестве грунтовочного**.

Натуральный линолеум: поверхность линолеума необходимо очистить с помощью очистителя 891 Euroclean Basic, затем тщательно промыть водой и просушить в течение 12 часов.

Во время нанесения разметки следует предотвращать появление загрязнений. Возможные загрязнения от малярного скотча следует удалить до нанесения лака.

Инструкция по применению:

Перед применением канистру с лаком и отвердитель тщательно встряхнуть!

Снимите рассекатель с канистры. Тщательно смешайте лак и отвердитель Hardener Aqua LE встряхиванием до однородной смеси (около 2-х минут). Дайте выстояться 10 минут, встряхните снова. Установите рассекатель.

Паркет: для создания полноценного покрытия достаточно нанести два слоя лака 833 Eurofinish Sport Duo с помощью валика из микроволокна Eurocol (25 см/60 см) на предварительно загрунтованную поверхность.

Для традиционно используемых европейских пород древесины лак может быть использован в качестве грунтовочного, однако экзотические породы древесины, «окуренный» дуб, а также при ремонте старых паркетных полов следует предварительно использовать изолирующий грунтовочный лак 857 Europrime Block Plus во избежание возможного изменения цвета древесины, соковыделения или проблем с адгезией лака. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом. В течение суток возможно нанесение не более 2-х слоев лака.

Время подсушки между слоями лака должно быть не менее 4 часов, но не более 24 часов. В случае длительного перерыва необходимо произвести промежуточную шлифовку абразивной сеткой Р 150 или зеленым падом.

Промежуточная шлифовка перед нанесением последнего слоя лака улучшает внешний вид покрытия.

Нанесение линий разметки краской 809-A Eurocolor Game Line Duo следует производить поверх лакокрасочного покрытия по истечении 24 часов после нанесения последнего слоя лака. В качестве альтернативы, разметка может быть нанесена между слоями лака. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.

Натуральный линолеум: лак следует наносить с помощью валика из микроволокна Eurocol (25 см/60 см) на предварительно очищенный и высохший линолеум.

Нанесение линий разметки краской 809-A Eurocolor Game Line Duo следует производить поверх лакокрасочного покрытия по истечении 24 часов после нанесения последнего слоя лака. В качестве альтернативы, разметка может быть нанесена между слоями лака. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.

- Во время проведения работ и в период высыхания лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию, следует избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.
- По истечении времени жизнеспособности (ок. 1,5 часов) готовую смесь использовать нельзя!
- Не следует укрывать лаковое покрытие влагонепроницаемыми материалами, а также коврами до его полной полимеризации, т.е. 7-10 дней с момента нанесения последнего слоя.
- Первичный уход, а также влажную уборку следует производить только после полного высыхания лака.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу.

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
833	Eurofinish Sport Duo	Канистра 4,3 л	4026956163312	96 шт.
Hardener	Aqua LE	0,26 кг/ 36 шт. в упаковке	4026956163282	864 шт.

833 EUROFINISH SPORT DUO

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com

Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

