

## 2-КОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КРАСКА ДЛЯ РАЗМЕТКИ

### РИЗОПУР – 5710 МАТОВАЯ

ФАСОВКА 1,25 кг (компонент А 1,14 кг+ компонент В 0,11 кг)

Доступные цвета: белый, красный, желтый, зеленый, синий, черный, голубой.

- для нанесения разметки на спортивные покрытия внутри помещений и на улице
- матовая поверхность
- максимальная стойкость к УФ-излучению
- высокая прочность и стойкость к истиранию
- стойкость к воздействию окружающей среды
- эластичная и простая в нанесении

### САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПУНКТ – ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ!!!

На сухое и чистое покрытие нанести защитную ленту или малярный скотч (прокатать валиком).

Страна производства покрытия имеет значение.

1. Если производство - Китай, уделить особое и пристальное внимание этому пункту. После проклейки скотчем необходимо качественно зачистить поверхность: обязательно обезжирить ксилолом или ацетоном (растворитель 646 и подобные ему не использовать).
2. Если производство - не Китай (Форбо, Жерфлор, Грабо, Таркетт), все равно обезжирить ксилолом или ацетоном :)

### Перед применением

Краску необходимо выдержать в помещении при комнатной температуре (желательно от +18 °С) хотя бы 24 часа до применения. Если краска хранилась или транспортировалась непосредственно перед поставкой при температуре ниже 10 °С, то период акклиматизации следует продлить до 48 часов.

### Смешивание

Вскрыть ведро с компонентом А, тщательно перемешать его в заводской упаковке при помощи низко оборотистой электродрели (300-450 об./мин) с винтовой насадкой. Вскрыть ведро с компонентом В, вылить его полностью в емкость с компонентом А и тщательно перемешать в течение 2 минут при помощи низко оборотистой электродрели (300-450 об./мин) с винтовой насадкой. Перелить состав в другую тару и перемешать в ней в течение 1 минуты.

### Нанесение

Покрытие должно быть сухим и чистым. Состав наносить валиком в 1-2 слоя, раскатывая до получения равномерной толщины. Не рекомендуется делать перерыв в нанесении между слоями более чем 24 ч. Снимайте защитные клеящиеся ленты после нанесения разметки.

### Расход

0.2-0.4 кг/м<sup>2</sup> за 1 или 2 слоя

0.5-1 кг на 50 п.м. при ширине линии 5 см (0.01-0.02 кг/м.п.)

Температура	+10°C	+20°C	+30°C
Время жизни 1 кг (компонент А+В), мин.	65	40	25
Время высыхания до степени 3, час.	6	4	2

## **Меры безопасности**

Продукт может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Перед началом работ нанесите защитный крем на открытые участки кожи. Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. Если состав и его компоненты случайно попали в глаза, органы дыхания или на кожные покровы, промойте теплой водой и обратитесь к врачу.

При работе в закрытых помещениях важно обеспечить соответствующую вентиляцию во время нанесения и высыхания покрытия.

## **Очистка инструмента**

Для снятия не затвердевшего материала с инструмента использовать воду. Застывший состав можно снять только механически. Вымыть руки и незащищенные участки кожи теплой водой с мылом.

## **Хранение**

Хранить в сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C.  
Не допускать прямого воздействия солнечных лучей.

Свидетельство о государственной регистрации продукции №

RU.54.HC.01.008.E.000138.11.21 от 23.11.2021 г.

Пожарный сертификат No POCС.RU.32396.04HTЦo.OC.ПБ04.00118 от 01.12.2021 г.

Изготовитель: ООО «Дх4Ру» по заказу ООО «Мегадекоропт»

Изготовлена по ТУ 20.30.22-012-0104430346-2021