

# eurocol

# 811

the strong connection



## EUROPLAN FIBRE

Стекловолокно. Стекловолокно для добавления в выравнивающие массы на основе цемента и сульфата кальция с целью увеличения предела прочности с последующей укладкой на них паркета. Для уменьшения напряжения при усадке нивелирующей массы на наливном асфальте. Особенно рекомендуется для добавления в выравнивающие смеси при выравнивании гипсокартонных плит или стяжек с мелкими трещинками. Легко смешивается.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Устойчивое к щелочам стекловолокно
Цвет	Белый

- устойчивое к щелочам стекловолокно
- улучшает у нивелирующих масс предел прочности на растяжение при изгибе
- не влияет на впитывающую способность нивелирующей массы
- превосходно поддается смешиванию
- простая и экономичная технология применения
- не оказывает влияния на шлифовку основания
- не оказывает влияния на растекаемость нивелирующих масс
- не образует комков

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	1 пакет 250 г на 25 кг нивелирующей массы
--------	---

### НАЗНАЧЕНИЕ

Стекловолокно для:

- добавления в саморастекающиеся нивелирующие массы на основе цемента или связанные сульфатом кальция;
- минимизации напряжения при усадке на наливном асфальте на связанных гипсом плитах;
- при шпатлевании различных, часто меняющейся толщины слоев на одной площади;
- на цементных основаниях с трещинами;
- повышения прочности нивелирующих масс;
- при укладке паркета;
- на площадях, подвергаемых интенсивной нагрузке, в больницах и площадях, предназначенных для эксплуатации подъемных транспортных средств

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

*\* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.*

Инструкция по применению:

- Саморастекающуюся нивелирующую массу размешать до однородной массы без комков соответственно технической информации. Содержимое пакета высыпать в жидкотекучую массу и хорошо размешать. Спустя время «вызревания» шпательной массы еще раз перемешать и нанести с помощью кельмы или шпателя. Готовая нивелирующая масса может также наноситься насосом.
- В целях улучшения эгализации поверхности и удаления воздуха на поверхности рекомендуется использование игольчатого валика.
- При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний относительно основания и климатических условий.
- Учитывайте технические информации вспомогательных продуктов!

---

## **ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

---

---

## **УПАКОВКА**

---

<b>Артикул</b>	<b>Название</b>	<b>Упаковка</b>	<b>Штрих-код</b>	Количество на паллете
811	811 Europlan Fibre	250 г нетто	4026956134763	