

eurocol

148

the strong connection



EUROMIX WOOD

2-К полиуретановый клей для паркета. Клей с увеличенным временем жизнеспособности. Затвердевает без усадки. Предназначен для приклеивания всех видов штучного, мозаичного, многослойного, крупноформатного паркетов, ламината и пробковых плит на впитывающие и не впитывающие основания. Возможно применение без грунтовки. Не содержит воды и растворителей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа	Компонент А: полиуретан. Компонент Б: изоцианат
Цвет	Компонент А: бежевый, Компонент Б: коричневый
Консистенция	Пастообразная

- устойчивый к сдвигу (ISO 17178), безусадочный
- не содержит воды и растворителей
- не требует предварительного грунтования для большинства оснований
- комбинированная упаковка компонентов
- подходит для применения на полах с подогревом
- очень низкая эмиссия
- эмиссия вредных испарений протестирована в соответствии с принципами DIBt

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	450 – 600 г/м ² (ТКВ/В1) для подложек Eurocol 800 – 1000 г/м ² (ТКВ/В3) для мелкоформатных элементов 1100 – 1300 г/м ² (ТКВ/В11) для крупноформатных элементов
Воспламеняемость	Не воспламеняется.
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C
Плотность	Ок. 1,65 г/см ³

НАЗНАЧЕНИЕ

Для укладки:

- Штучного паркета
- Паркетной и инженерной доски, многослойного и щитового паркета
- Массивной доски толщиной ≥ 15 мм, шириной не более 10 толщин
- Мозаичного и промышленного паркета, в том числе 10 мм
- Ламельного паркета толщиной ≥ 10 мм
- Разделительных и изолирующих подложек 804 Eurofloor Reno Fleece, 820 Eurofloor Comfort, 821 Eurofloor Comfort Pro, 823 Eurofloor Reno

148 EUROMIX WOOD

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения	В не вскрытой заводской упаковке при температуре 5-25°C
Инструмент	Зубчатый шпатель В1/В3/В11 ТКВ в зависимости от формата паркета/покрытия и основания
Соотношение для смешивания	100 весовых частей Компонента А : 10 весовых частей Компонента Б
Рабочее время	Ок. 90 минут
Время высыхания	24 часа
Срок хранения	18 месяцев
Очиститель	815 HandClean, 358 ToolCleaner
Температура применения	Температура материала и в помещении мин. 18°C, температура пола мин. 15°C, относительная влажность воздуха 35%-75% (рекомендуемая <65%).
Морозостойкость	Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°C

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава черного пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

Основание должно быть ровным, прочным, чистым, сухим и не иметь трещин. Слабые слои необходимо предварительно удалить с помощью соответствующих механических мероприятий. Обнаруженные дефекты должны быть устранены. Основания, предварительно выровненные специализированными выравнивающими смесями Eurocol в соответствии с нашими рекомендациями по их выбору и применению, не нуждаются в последующем грунтовании перед приклеиванием.

При необходимости, перед приклеиванием следует использовать только рекомендованные дисперсионные грунтовки Eurocol или грунтовки, отверждаемые вследствие реакции.

Не впитывающие влагу основания (керамическая плитка, натуральный камень, терраццо, металлы) необходимо предварительно очистить средствами для очистки Eurocol или отшлифовать.

Инструкция по применению:

- Клей и отвердитель тщательно перемешать при помощи миксера до получения смеси однородного цвета, особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне ёмкости.
- Затем перелить готовый клей в чистую ёмкость и ещё раз перемешать. Следует смешивать то количество клея, которое может быть израсходовано в течение времени жизнеспособности.
- Равномерно нанесите клей на основание с помощью зубчатого шпателя н-р: В1/В3/В11 (ТКВ). Уложите паркет в свеженанесённый слой клея, при этом следите за тем, чтобы вся обратная сторона паркетного элемента смачивалась клеевыми рифами. Клей не должен попадать между паркетными элементами.
- Укладка паркета должна быть произведена в течение времени жизнеспособности.
- Поскольку в случае использования реакционных клеев невозможно избежать некоторого «плавления» покрытия/паркета, не следует ходить по свежеложенному паркету в течение 2 часов.
- При укладке крупноформатных паркетов используйте гнет в период начального схватывания клея.
- Всегда оставляйте зазор около 10 мм от стен и стационарно закреплённых предметов.
- Шлифовка и нанесение лака возможны уже через 24 часа. Мы рекомендуем использование лаков и расходных материалов Eurocol.

Системы напольного отопления

Клей пригоден для применения на полах с подогревом. Испытание системы «теплых полов» должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ.

Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Перед приклеиванием следует использовать грунтовки Eurocol, отверждаемые вследствие реакции. Грунтовка должна полностью отвердеть к моменту начала работ по укладке паркета.

Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5°C в сутки.

Дополнительная информация

Соблюдайте указания листов Технической информации и паспортов безопасности на совместно используемые в установке материалы и покрытия / паркет!

Рекомендуем использовать защитные перчатки во время работы с клеем, так как реакционные компоненты клея глубоко

148 EUROMIX WOOD

проникают в поры кожи рук и их сложно отмыть.

Незатвердевшие загрязнения клеем с поверхности паркета и инструмента удалите чистой ветошью. Затвердевший клей поддается удалению только механическим способом.

Для укладки паркетных элементов с заводским лакокрасочным покрытием рекомендуем применение Eurocol 1K СМП клеев, поддающихся легкому удалению с лакокрасочных покрытий.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности Предоставляется по запросу

УПАКОВКА

Артикул	Название	Упаковка	Штрих-код	Количество на паллете
148	Euromix Wood	9,625 кг нетто	4026956161790	52 шт.

148 EUROMIXWOOD

ООО Форбо Еврокол Рус | Россия, г. Старый Оскол | Тел. +7 495 2152101 | info.eurocol.ru@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com
Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

